



ФЗЦ 11. ОКТОМВРИ А.Д.

Фабрика за заварени цевки и профили
1300 Куманово – Република Македонија

Ладно формирани цевки за конструкции со кружен пресек – голем дијаметар

Надворешен дијаметар	Дебелина на ѕид	Маса	Попречен пресек	Момент на инерција	Радиус на инерција	Еластичен отпорен момент	Пластичен отпорен момент	Торзионен момент на инерција	Торзионен отпорен момент	Надворешна површина
D	T	M	A	I	i	Wel	Wpl	Lt	Ct	As
mm	mm	kg/m	cm ²	cm ⁴	cm	cm ³	cm ³	cm ⁴	cm ³	m ² /m
508,0	6,3	77,9	99,3	31250	17,7	1230	1586	62490	2460	1,60
508,0	8,0	98,6	126	39280	17,7	1546	2000	78560	3093	1,60
508,0	10,0	123	156	48520	17,6	1910	2480	97040	3820	1,60
508,0	12,0	147	187	57540	17,5	2265	2953	115100	4530	1,60
508,0	12,5	153	195	59760	17,5	2353	3070	119500	4705	1,60
610,0	6,3	93,8	119	54440	21,3	1785	2296	108900	3570	1,92
610,0	8,0	119	151	68550	21,3	2248	2899	137100	4495	1,92
610,0	10,0	148	188	84850	21,2	2782	3600	169700	5564	1,92
610,0	12,0	177	225	100800	21,1	3305	4292	201700	6611	1,92
610,0	12,5	184	235	104800	21,1	3435	4463	209000	6869	1,92
660,0	6,30	102	129	69116	23,1	2094	2692	138231	4189	2,07
660,0	8,00	129	164	87088	23,1	2639	3401	174176	5278	2,07
660,0	10,00	160	204	107871	23,0	3269	4225	215741	6538	2,07
660,0	12,50	176	224	118117	22,9	3579	4634	236233	7159	2,07
711,0	6,3	109	139	86590	24,9	2436	3129	173200	4871	2,23
711,0	8,0	139	177	109200	24,9	3071	3954	218300	6141	2,23
711,0	10,0	173	220	135300	24,8	3806	4914	270600	7612	2,23
711,0	12,0	207	264	161000	24,7	4529	5864	322000	9057	2,23
711,0	12,5	215	274	167300	24,7	4707	6099	334700	9415	2,23
762,0	8,0	149	190	134700	26,7	3535	4548	269400	7070	2,39
762,0	10,0	185	236	167000	26,6	4384	5655	334100	8768	2,39
762,0	12,0	222	283	198900	26,5	5219	6751	397700	10440	2,39
762,0	12,5	231	294	206700	26,5	5426	7023	413500	10900	2,39
813,0	8,0	159	202	163900	28,5	4032	5184	327800	8064	2,55
813,0	10,0	198	252	203400	28,4	5003	6448	406700	10010	2,55
813,0	12,0	237	302	242200	28,3	5959	7700	484500	11930	2,55
813,0	12,5	247	314	251900	28,3	6196	8011	503700	12400	2,55
864,0	8,00	169	215	197065	30,3	4562	5862	394130	9123	2,71
864,0	10,00	211	268	244621	30,2	5663	7293	489241	11325	2,71
864,0	12,00	252	321	291505	30,1	6748	8711	583010	13496	2,71



ФЗЦ 11. ОКТОМВРИ А.Д.

Фабрика за заварени цевки и профили
1300 Куманово – Република Македонија

Ладно формирани цевки за конструкции со кружен пресек – голем дијаметар

Надворешен дијаметар	Дебелина на ѕид	Маса	Попречен пресек	Момент на инерција	Радиус на инерција	Еластичен отпорен момент	Пластичен отпорен момент	Торзионен момент на инерција	Торзионен отпорен момент	Надворешна површина
D	T	M	A	I	i	Wel	Wpl	Lt	Ct	As
mm	mm	kg/m	cm ²	cm ⁴	cm	cm ³	cm ³	cm ⁴	cm ³	m ² /m
864,0	12,50	262	334	303122	30,1	7017	9064	606244	14033	2,71
914,0	8,0	179	228	233700	32,0	5113	6567	467300	10230	2,87
914,0	10,0	223	284	290200	32,0	6349	8172	580300	12700	2,87
914,0	12,0	267	340	345890	31,9	7569	9764	691800	15140	2,87
914,0	12,5	278	354	359700	31,9	7871	10160	719400	15740	2,87
914,0	30,0	654	833	814800	31,3	17829	23450	1630000	35660	2,87
1016,0	8,0	199	253	321800	35,6	6334	8129	6436000	12670	3,19
1016,0	10,0	248	316	399900	35,6	7871	10120	799700	15740	3,19
1016,0	12,0	297	378	477000	35,5	9389	12100	954000	18780	3,19
1016,0	12,5	309	394	496100	35,5	9766	12590	992300	19530	3,19
1067,0	10,0	261	332	463900	37,4	8693	11170	927600	17390	3,35
1067,0	12,0	312	398	553420	37,3	10373	13360	1107000	20750	3,35
1067,0	12,5	325	414	575700	37,3	10790	13900	1151000	21580	3,35
1067,0	16,0	415	528	729600	37,2	13676	17680	1459000	27350	3,35
1219,0	10,0	298	380	694000	42,7	11387	14620	1388000	22770	3,83
1219,0	12,0	357	455	828700	42,7	13597	17480	1657000	27190	3,83
1219,0	12,5	372	474	862200	42,7	14146	18200	1724000	28290	3,83
1219,0	16,0	475	605	1094000	42,5	17951	23260	2188000	35900	3,83