




ФЗЦ 11. ОКТОМВРИ А.Д.

Фабрика за заварени цевки и профили
1300 Куманово – Република Македонија

Топлопоцинкувана челична лента



| Широчина/ дебелина(мм) | Тежина кг / м | | | | |
|---------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 2,0 | 0,330 | 0,412 | 0,495 | 0,578 | 0,660 |
| 2,5 | 0,412 | 0,495 | 0,618 | 0,670 | 0,825 |
| 3,0 | 0,495 | 0,620 | 0,743 | 0,865 | 0,990 |
| 3,5 | 0,580 | 0,720 | 0,865 | 1,010 | 1,155 |
| 4,0 | 0,660 | 0,825 | 0,990 | 1,155 | 1,325 |

минимална дебелина на цинкова облога 70 микрони (505 g /м²)